

**產品簡介**

使用範圍	適用於所有 AquaPro 產品系列
產品介紹	AquaPro 水性減光劑專為調整水性油漆的光度而製，它能有效地將水性油漆的光澤降低，達到適當的效果。
特點	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 質地幼滑</li> <li>● 容易使用</li> </ul>
標準包裝	500 毫升

**技術資料**

顏色	透明
光澤	啞光
比重	約 1.27

**施工**

施工方法	<p><b>注意：</b>由於製造物料的關係，此水性減光劑有可能沉澱或分水，乃屬於正常現象。使用前必須攪拌均勻。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 單組份水性油漆 (例如: 水性磁漆、水性手掃漆等) ---使用前先將水性減光劑攪拌均勻，然後逐少加入需要調校的水性油漆中。加入時必須一邊攪拌，一邊添加。將混合後的油漆攪拌均勻後，再作稀釋。</li> <li>● 雙組份水性油漆 (例如: 水性易保漆等) ---先根據指示將需調校的雙組份水性油漆及催硬劑均勻混和。另一方面將水性減光劑攪拌均勻，然後逐少加入水性油漆混合物中。加入時必須一邊攪拌，一邊添加。將混合後的油漆攪拌均勻後，再作稀釋。</li> </ul>
用量	<p>水性減光劑用量要視乎所需光澤而定：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 半光 ---每 10 份油漆約需要加入 1 份減光劑 (實際效果視乎油漆種類而定)。</li> <li>● 全啞 ---每 10 份油漆約需要加入 2 份減光劑 (實際效果視乎油漆種類而定)。</li> </ul>

## 備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。

安全資料	
危險品分類	非危險品
保質期	12 個月
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用前必須攪拌均勻。</li> <li>● 應儲存於室內陰涼乾爽地方，避免直接照射及溫度不宜超過 30°C。</li> </ul>
安全資料	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 誤 服 --- 立即送傷者求醫，不得誘吐。</li> <li>● 濺入眼睛 --- 以大量清水沖洗及送傷者求醫。</li> <li>● 皮膚接觸 --- 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫。</li> <li>● 吸 入 --- 移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫。</li> </ul>

**備註:**

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，因此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。