



AquaPro 水性減光劑 110 系列

【AquaPro 水性減光劑】專為調整水性油漆的光度而製，它能有效地將水性油漆的光澤降低，達到適當的效果。

用途	適用於所有 AquaPro 產品系列，能有效地將水性油漆的光澤降低，達到適當的效果。
光澤	啞光
顏色	透明
包裝	500 毫升/罐
優點	✓ 質地幼滑 ✓ 容易使用
比重	約 1.27
保質期	12 個月
施工方法	注意：由於製造物料的關係，此水性減光劑有可能沉澱或分水，乃屬於正常現象。使用前必須攪拌均勻。 - 單組份水性油漆 (例如：水性磁漆、水性手掃漆等) 使用前先將水性減光劑攪拌均勻，然後逐少加入需要調校的水性油漆中。加入時必須一邊攪拌，一邊添加。將混合後的油漆攪拌均勻後，再作稀釋。 - 雙組份水性油漆 (例如：水性易保漆等) 先根據指示將需調校的雙組份水性油漆及催硬劑均勻混和。另一方面將水性減光劑攪拌均勻，然後逐少加入水性油漆混合物中。加入時必須一邊攪拌，一邊添加。將混合後的油漆攪拌均勻後，再作稀釋。
用量	- 半光 每 10 分油漆加入約 1 份減光劑，實際效果視乎油漆種類而定 - 全啞 每 10 分油漆加入約 2 份減光劑，實際效果視乎油漆種類而定

說明書編號: 110/190618



注意事項

使用前必須攪拌均勻。
應儲存於室內陰涼乾爽地方，避免直接照射及溫度不宜超過30°C。

安全資料

- 誤服
- 濺入眼睛
- 皮膚接觸
- 吸入

立即送傷者求醫，不得誘吐。
以大量清水沖洗及送傷者求醫。
立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫。
移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫。

備註

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。

說明書編號: 110/190618

葉氏駱駝(香港)有限公司 YIP'S CAMEL (HONG KONG) LIMITED

香港灣仔告士打道77-79號富通大廈27樓

27/F., Fortis Tower, 77-79 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

電話 Tel: (852) 2675 2333

傳真 Fax: (852) 2675 2332

電郵 Email: info@camel.com.hk

網址 Website: <http://www.camel.com.hk>

