威煌牌 標準噴漆 K900 系列

| 產品簡介 | |
|--------|-----------------------------------|
| 使用範圍 | 適用於已塗有底漆的金屬面。 |
| 產品介紹 | 此噴漆專為已塗有底漆之金屬面翻新而設,漆膜異常堅硬,高光澤及遮蓋力 |
| | 好,而且價錢經濟實惠。 |
| 標準包裝 | 1 升、4 升及 18 升 |
| 技術資料 | |
| 基料 | 硝化纖維素 |
| 顏色 | 多種標準顏色供選擇,另可特別配製各種顏色。 |
| 完工表面 | 全光 |
| 計算塗蓋面積 | 每公升約可塗蓋 10 平方米 (以每層乾膜厚度 40 微米計算) |
| 乾燥時間 | (以溫度 25℃/相對濕度為 70%) |
| | ● 指觸乾 5 分鐘 |
| | ● 硬 乾 2 小時 |
| 施工 | |
| 適用底漆 | 駱駝牌水性鉛水鐵底漆 AR033/ |
| | AquaPro 水性防銹金屬底漆 103/ |
| | AquaPro 水性重防腐金屬底漆 133 |
| 稀釋劑 | 駱駝牌環保噴漆天拿水 139 |
| 施工方法 | ● 稀釋份量 |
| | 按容量比例,每 1 份油漆加入約 3 份稀釋劑稀釋。 |
| | ● 施工建議 |
| | 以原子灰填補不平之表面及打磨至平滑。 |
| | 先以底漆做防銹處理。 |
| | 須噴塗稀釋後之噴漆兩至三層,每相隔一小時噴一層。 |
| | 宜於晴朗日子下施工。 |
| | 施工表面必須完好、清潔、無塵、不含油脂、水氣和其他污漬。 |
| | 重塗舊表面時,須先清除起粉及鱗片部份。 |
| | 使用噴漆前,請先將漆油攪拌均勻。 |

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定,有關資料僅作參考用途。 本說明書之內容或會因應品質改進作修改,恕不另行通知。 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響,固此除非由本公司發出書面保證,否則恕不對其效果負責。

威煌牌 標準噴漆 K900 系列

| 安全資料 | |
|------------------|---|
| 危險品分類 | 第3類 |
| 保質期 | 24 個月 (清漆及紅色為 12 個月) |
| 注意事項 | ● 施工時,需保持空氣流通,防止塵埃進入工作環境。 |
| | ● 保護非施工毗鄰的地方,免受影響。 |
| | ● 在施工過程中,貼上"油漆未乾"的標語。 |
| | ● 漆膜如需打蠟,必須於漆膜乾固後翌日,方可施工。 |
| 產品貯存及處理 | ● 運輸及處理 |
| | 油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送 |
| | 於不用時需把罐蓋緊 |
| | 使用前應攪拌均勻 |
| | 貯存於陰涼乾爽地方 |
| 安全資料 | ● 誤 服 立即送傷者求醫,不得誘吐。 |
| | ● 濺入眼睛 以大量清水沖洗及送傷者求醫。 |
| | ● 皮膚接觸 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況 |
| | 沒有改善,送傷者求醫。 |
| | ● 吸 入 移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原, |
| | 送傷者求醫。 |
| 《香港空氣污染管制(揮發性有機化 | 極高光金屬塗料 P10-03 |
| 合物)規例»所定的受規管漆料類別 | |
| 揮發性有機化合物含量(即用狀態) | 不超過 420 克/公升 |

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定,有關資料僅作參考用途。 本說明書之內容或會因應品質改進作修改,恕不另行通知。 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響,固此除非由本公司發出書面保證,否則恕不對其效果負責。