

威煌牌
汽車噴漆
K600 系列

產品簡介

使用範圍	適用於已塗有底漆的金屬面。
產品介紹	此噴漆專為已塗有底漆之金屬面翻新而設，漆膜異常堅硬，高光澤及遮蓋力好，而且價錢經濟實惠。
標準包裝	1 升、4 升及 18 升

技術資料

基料	硝化纖維素
顏色	多種標準顏色供選擇，另可特別配製各種顏色。
光澤	高光
計算塗蓋面積	每公升約可塗蓋 10 平方米 (以每層乾膜厚度 40 微米計算)
乾燥時間	(以溫度 25°C / 相對濕度為 70%) ● 表 干 --- 5 分鐘 ● 硬 干 --- 2 小時

施工

適用底漆	駱駝牌水性鉛水鐵底漆 AR033/ AquaPro 水性防銹金屬底漆 103/ AquaPro 水性重防腐金屬底漆 133
稀釋劑	駱駝牌環保噴漆天拿水 139
施工方法	● 稀釋份量 按容量比例，每 1 份油漆加入 3 份稀釋劑稀釋。 ● 施工建議 ---以原子灰填補不平之表面及打磨至平滑。 ---先以底漆做防銹處理。 ---須噴塗稀釋後之噴漆兩至三層，每相隔一小時噴一層。 ---宜於晴朗日子下施工。 ---施工表面必須完好、清潔、無塵、不含油脂、水氣和其他污漬。 重塗舊表面時，須先清除起粉及鱗片部份。 ---使用噴漆前，請先將漆油攪拌均勻。

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。

威煌牌
汽車噴漆
K600 系列

安全資料

危險品分類	第 3 類
保質期	24 個月 (清漆及紅色為 12 個月)
注意事項	● 施工時，需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境。 ● 保護非施工毗鄰的地方，免受影響。 ● 在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語。 ● 漆膜如需打蠟，必須於漆膜乾固後翌日，方可施工。
產品貯存及處理	● 運輸及處理 ---油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送 ---於不用時需把罐蓋緊 ---使用前應攪拌均勻 ---貯存於陰涼乾爽地方
安全資料	● 誤 服 --- 立即送傷者求醫，不得誘吐。 ● 濺入眼睛 --- 以大量清水沖洗及送傷者求醫。 ● 皮膚接觸 --- 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫。 ● 吸 入 --- 移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫。
「香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例」所定的受規管漆料類別	金屬用高光塗料 P10-03
揮發性有機化合物含量(即用狀態)	不超過 420 克/公升

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。