

駱駝牌
油霸漆
PU600 系列

產品簡介	
使用範圍	適用於金屬表面。
產品介紹	此雙聯裝之特級油霸漆，其堅固耐磨的漆膜，適用於室內及室外使用，不單能修飾物料表面，亦起保護功能。能抵抗污染物的侵蝕，縱使長時間暴露於戶外，亦無損其色澤及高光澤。
特點	<ul style="list-style-type: none"> ● 漆膜堅固，耐磨性強 ● 優良耐候性，能抵抗環境污染物的侵蝕 ● 不轉黃特性，令顏色持久不變，光澤持久，保養簡易
標準包裝	4 升(雙聯裝) 及 20 升(雙聯裝)
技術資料	
基料	丙烯酸、聚異氰酸酯
顏色	可特別配製各種顏色
完工表面	高光
耐候性測試 (實色)	漆膜在紫外光加速老化測試器 1000 小時測試後，無起粉、嚴重褪色或龜裂等現象。
混合使用期限	油漆及催硬劑混合後需於 8 小時內用完。 如果混合物變稠或變質，不要加以稀釋。請妥善棄掉，並以另外新油漆及催硬劑再混合使用。
混合比例	A 組份(油漆) : B 組份(催硬劑) = 3.3 :0.7 (按容量比)
計算塗蓋面積	每公升約可塗蓋 17.6 平方米 (以每層乾膜厚度 25 微米計算) 實際塗蓋面積會因底材及施工工藝不同而略有差異。
乾燥時間	<ul style="list-style-type: none"> ● 指觸乾 --- 30 分鐘 ● 硬 乾 --- 24 小時 ● 重塗時間 --- 最少 6 小時，最久不限制。
施工	
稀釋劑	駱駝牌環保噴漆天拿水 139
底漆	AquaPro 水性重防腐金屬底漆 133
施工方法	<ul style="list-style-type: none"> ● 按容量比例，每 3.3 份 A 組份(油漆) 與 0.7 份 B 組份(催硬劑) 混合均勻，等待 30 分鐘後方可使用。 ● 當存放著 A 組份和 B 組份的罐打開後，必須即時混合及使用。否則，催硬劑 B 組份將會被空氣中的濕氣弄壞以致變質。 ● 混合物必須在 8 小時內用完。 ● 稀釋份量 掃塗 / 輾塗 --- 按容量比例，每 10 份油漆加入 5 份駱駝牌環保噴漆天拿水 139 稀釋。 噴塗 --- 按容量比例，每 10 份油漆加入 50 份駱駝牌環保噴漆天拿水 139 稀釋。 ● 建議施工層數 --- 2 層

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。

駱駝牌
油霸漆
PU600 系列

施工	
施工建議	<ul style="list-style-type: none"> ● 宜於晴朗日子下施工。 ● 施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其他漬。重塗舊表面時，必須先清除起粉及鱗片部份。 ● 如果混合物變稠或變質，不要加以稀釋。請妥善棄掉，並以另外新油漆及催硬劑再混合使用。
安全資料	
危險品分類	第 3 類
保質期	12 個月
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 在施工過程中，請保持環境溫度不少於 4°C。 ● 施工時，需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境。 ● 保護非施工毗鄰的地方，免受影響。 ● 在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語。 ● 避免在濕度高於 85%或溫度低於 10°C 的環境使用。
產品貯存、運輸及處理	<ul style="list-style-type: none"> ● 油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送 ● 於不用時需把罐蓋緊 ● 貯存於陰涼乾爽地方
安全資料	<ul style="list-style-type: none"> ● 誤 服 --- 立即送傷者求醫，不得誘吐。 ● 濺入眼睛 --- 以大量清水沖洗及送傷者求醫。 ● 皮膚接觸 --- 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫。 ● 吸 入 --- 移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫。
《香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例》所定的受規管漆料類別	一般顏色：極高光金屬塗料 P10-03 金屬顏色：金屬顏料塗料 P10-08
揮發性有機化合物含量(即用狀態)	一般顏色：不超過 420 克/公升 金屬顏色：不超過 500 克/公升

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。