

駱駝牌
水性磁漆
AS8000 系列

產品簡介

使用範圍	適用於各類金屬及木器表面。
產品介紹	此水性磁漆符合香港房屋署維修工程品質要求。專為保護及粉飾室內及室外之金屬或木器表面，低 VOC 含量，施工簡易及快乾。施工後，漆膜能抵受天氣及環境侵蝕，不易磨損；其光澤飽滿及持久，美觀耐用。
特點	● 快乾 ● 光澤飽滿 ● 光澤持久 ● 低 VOC ● 施工簡易
標準包裝	4 公升及 18 公升

技術資料

基料	合成乳液
顏色	可根據要求配制各種顏色
耐候性測試	漆膜在加速老化測試器 300 小時測試後，無起粉，褪色或龜裂等現象。
完工表面	高光
計算塗蓋面積	每公升約可塗蓋 12 平方米 (以每層乾膜 25 微米計算) 實際塗蓋面積會因底材及施工工藝不同而略有差異。
乾燥時間	● 指觸乾 --- 1 小時 ● 硬 乾 --- 2 小時 ● 重塗時間 --- 最少 4 小時

施工

建議塗層系統	● 鉛水鐵 (鍍鋅鐵)	底漆 --- 駱駝牌水性鉛水鐵底漆 AR033 面漆 --- 駱駝牌水性磁漆 AS8000 系列
	● 鐵器	底漆 --- AquaPro 水性防銹金屬底漆 103 或 駱駝牌水性鉛水鐵底漆 AR033 中層漆 --- AquaPro 水性磁漆底漆 113 面漆 --- 駱駝牌水性磁漆 AS8000 系列
	● 木器	底漆 --- AquaPro 水性磁漆底漆 113 面漆 --- 駱駝牌水性磁漆 AS8000 系列
稀釋劑	可直接使用，毋須稀釋。	

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。

駱駝牌
水性磁漆
AS8000 系列

施工	
施工方法	● 攪拌均勻後可即時使用 ● 掃塗及輥塗 ● 建議施工層數 --- 2 層
施工建議	● 宜於晴朗日子下施工。 ● 施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其他污漬。重塗舊表面時，須先清除起粉及鱗片部份。 ● 若溫度低於 10℃時，不宜施工。 ● 若濕度高於 85%，不宜施工。
安全資料	
危險品分類	非危險品
保質期	12 個月
注意事項	● 在施工過程中，請保持環境溫度不少於 10℃。 ● 施工時，需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境。 ● 保護非施工毗鄰的地方，免受影響。 ● 在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語。
產品貯存、運輸及處理	● 油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送 ● 於不用時需把罐蓋緊 ● 貯存於陰涼乾爽地方
安全資料	● 誤 服 --- 立即送傷者求醫，不得誘吐。 ● 濺入眼睛 --- 以大量清水沖洗及送傷者求醫。 ● 皮膚接觸 --- 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫。 ● 吸 入 --- 移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫。
「香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例」所定的受規管漆料類別	非啞面塗料 P09-06
揮發性有機化合物含量(即用狀態)	不超過 100 克/公升

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。