

駱駝牌
膠玉磁漆
MA500 系列

產品簡介

使用範圍	:	適用於室內及室外的各類木器及金屬表面。
產品介紹	:	此膠玉磁漆專為保護及粉飾室外圍板，圍欄及室內門、窗、鐵喉而配製。
特點	:	● 優良流平性 ● 高光澤 ● 施工簡易 ● 快乾
標準包裝	:	18 公升

技術資料

基料	:	醇酸樹脂
顏色	:	多種標準顏色供選擇, 另可配製各種顏色
光度	:	不少於 75 (60 度角)
完工表面	:	全光
計算塗蓋面積	:	以乾膜厚度 25 微米計算, 每公升約可塗蓋 19.8 平方米
乾燥時間	指觸乾	: 4 小時
	實 乾	: 15 小時
	重 塗	: 最少 16 小時(@2°C)
		最多 不限

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定, 有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改, 恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響, 故此除非由本公司發出書面保證, 否則恕不對其效果負責。

駱駝牌
膠玉磁漆
MA500 系列

施工方法

適用底漆	:	:
木 器	:	AquaPro 水性磁漆底漆 113
鐵 器	:	AquaPro 水性防銹金屬底漆 103 或駱駝牌水性鉛水鐵底漆 AR033
鉛水鐵	:	駱駝牌水性鉛水鐵底漆 AR033
適用中層漆	:	:
木 器	:	駱駝牌膠玉磁漆底漆 1891
鐵 器	:	駱駝牌膠玉磁漆底漆 1891
鍍鋅鐵	:	駱駝牌膠玉磁漆底漆 1891
清潔劑	:	駱駝牌松節水 206 或駱駝牌專業白松節水 CX316
適用稀釋劑	:	駱駝牌松節水 206 或駱駝牌專業白松節水 CX316
施工方法	:	:
層數	:	2 層。
掃塗/ 輥塗/ 噴塗	:	直接使用, 如有需要, 可加入稀釋劑。
	:	使用前應攪拌均勻。
	:	宜於晴朗日子下施工。
	:	施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其它污漬。重塗舊表面時, 須先清除起粉及鱗片部份。

安全資料

危險品分類	:	第 3 類
保質期	:	24 個月
注意事項	:	在施工過程中, 請保持環境溫度不低於4℃。 施工時, 需保持空氣流通, 防止塵埃進入工作環境。 保護非施工毗鄰的地方, 免受影響。 在施工過程中, 貼上“油漆未乾”的標語。
產品貯存及處理	:	:
重量(淨重)	:	約重 18 公斤
運輸及處理	:	油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送。 於不應時需把罐蓋密封。 貯存於陰涼乾爽地方。
安全資料	:	誤 服 : 立即送傷者求醫, 不得誘吐。 濺入眼睛 : 以大量清水沖洗及送傷者求醫。 皮膚接觸 : 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善, 送傷者求醫。 吸 入 : 移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原, 送傷者求醫。
受規管產品代碼	:	極高光金屬塗料 P10-03
揮發性有機化合物產品含量	:	<420 g/ltr

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定, 有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改, 恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響, 故此除非由本公司發出書面保證, 否則恕不對其效果負責。