

駱駝牌  
易保漆  
EP9000 系列

產品簡介	
使用範圍	適用於需要優良抗化學及抗溶劑功能的地方，可附著木器、金屬及玻璃纖維等表面。亦可用於水箱、泳池及地坪，發揮抗侵蝕功能。
產品介紹	此雙聯裝易保漆對各種船隻及金屬底材具有極佳附著力，掃塗後形成堅韌的漆膜，提供優良抗磨損、抗化學、抗溶劑及防銹功能。
特點	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 特強附著力</li> <li>● 優良抗磨損性</li> <li>● 優良抗化學性、抗溶劑性</li> <li>● 堅韌物理功能</li> <li>● 優良防塵功能</li> </ul>
標準包裝	4 升(雙聯裝) 及 18 升 (雙聯裝)
技術資料	
基料	環氧樹脂 / 聚氨酯
顏色	備有色咭提供標準顏色，另可特別配製各種顏色。
完工表面	高光
混合使用期限	油漆及催硬劑混合後需於 8 小時內用完。 如果混合物變稠或變質，不要加以稀釋。請妥善棄掉，並以另外新油漆及催硬劑再混合使用。
混合比例	A 組份(油漆) : B 組份(催硬劑) = 3 : 1 (按容量比)
計算塗蓋面積	每公升約可塗蓋 18 平方米 (以每層乾膜厚度 25 微米計算)。 實際塗蓋面積會因底材及施工工藝不同而略有差異。
乾燥時間	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 指觸乾 --- 3 小時</li> <li>● 硬 乾 --- 16 小時</li> <li>● 重塗時間</li> <li>--- 掃塗 / 輾塗 : 約 15 小時</li> <li>--- 噴塗 : 約 10 小時</li> </ul>
施工	
適用底漆	AquaPro 水性易保底漆 163 或 AquaPro 水性重防腐金屬底漆 133
稀釋劑	駱駝牌環保噴漆天拿水 139
配套產品	駱駝牌防滑沙 MA338 --- 特製防滑沙，配合駱駝牌易保漆 EP9000 使用，能加強防滑功能。

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。

施工	
施工方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 按容量比例，每 3 份 A 組份(油漆) 與 1 份 B 組份(催硬劑) 混合均勻，等待 30 分鐘後方可使用。</li> <li>● 當存放著 A 組份和 B 組份的罐打開後，必須即時混合及使用。否則，B 組份催硬劑將會被空氣中的濕氣弄壞以致變質。</li> <li>● 混合物必須在 8 小時內用完。</li> <li>● 稀釋分量 掃塗 / 輾塗 / 噴塗 --- 按容量比例，每 10 份混合後的油漆加入 5 份駱駝牌環保噴漆天拿水 139 稀釋。</li> <li>● 建議施工層數 --- 2 層</li> </ul>
施工建議	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 在施工後 7 - 8 天油漆方可發揮最佳抗化學品能力。</li> <li>● 若置於 80°C - 100°C 的烤箱焗 20 - 30 分鐘可縮短乾硬時間。</li> <li>● 如果混合物變稠或變質，不要加以稀釋。請妥善棄掉，並以另外新油漆及催硬劑再混合使用。</li> <li>● 宜於晴朗日子下施工。</li> <li>● 施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其他污漬。重塗舊表面時，必須先清除起粉及鱗片部份。</li> <li>● 若溫度低於 10°C 時，不要施工。</li> </ul>
安全資料	
危險品分類	第 3 類
保質期	24 個月
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 施工時，需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境。</li> <li>● 保護非施工毗鄰的地方，免受影響。</li> <li>● 在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語。</li> </ul>
產品貯存、運輸及處理	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 淨重 --- 約 4.6 公斤 及 23 公斤 (視乎顏色而定)</li> <li>● 油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送</li> <li>● 於不用時需把罐蓋緊</li> <li>● 貯存於陰涼乾爽地方</li> </ul>
安全資料	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 誤 服 --- 立即送傷者求醫，不得誘吐。</li> <li>● 濺入眼睛 --- 以大量清水沖洗及送傷者求醫。</li> <li>● 皮膚接觸 --- 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫。</li> <li>● 吸 入 --- 移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫。</li> </ul>
《香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例》所定的受規管漆料類別	極高光塗料 V10-03 / 防銹塗料 P10-14
揮發性有機化合物含量(即用狀態)	不超過 490 克/公升 / 不超過 400 克/公升

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，因此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。