駱駝牌
內外牆封固底漆
363

產品簡介

使用範圍	:	適用於室內及室外三合土牆、水泥牆、灰泥牆和石牆。
產品介紹	:	此封固底漆專為保護室內及室外牆壁而配製，塗掃後形成具有特強附著力、遮蓋力、黏結力、防水及防鹼性的漆膜。
特點	:	<ul style="list-style-type: none">● 滿足香港房屋委員會及房屋署 multi-layer acrylic paint 性能要求 HKHA General Specification 2013 Section 16.25● 特強附著力● 特強遮蓋力● 特強黏結力● 特強防水及防鹼性● 低 VOC、無味● 施工簡易
標準包裝	:	18 公升

技術資料

基料	:	丙烯酸聚合物乳液
顏色	:	白色
完工表面	:	啞光
計算塗蓋面積	:	每公升約可塗蓋 15 平方米 (以每層乾膜厚度 25 微米計算)
乾燥時間	指觸乾	: 1 小時
	硬 乾	: 1 小時

備註：上述產品數據是參照或略作更改後之 JIS / BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。

本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。

產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。

駱駝牌
內外牆封固底漆
363

施工方法

適用稀釋劑	:	清水
施工方法	層數	: 2 層
	掃塗	: 按容量比例，每 10 分油漆加入 2.4 份清水稀釋。
	輾塗	: 開罐後可直接使用，如有需要，可加入少量清水稀釋。
施工建議	:	宜於晴朗日子下施工 施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其他污漬。 重塗舊表面時，須先清除起粉及鱗片部份。 新造水泥在施工前必須完全固化(約 28 天)。

安全資料

危險品分類	:	非危險品
保質期	:	24 個月
注意事項	:	在 ： 在施工過程中，請保持環境溫度不低於 7°C。 ： 施工時，需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境。 ： 保護非施工毗鄰的地方，免受影響。 ： 在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語。
產品貯存及處理	:	
重量(淨重)	:	約 22 公斤
運輸及處理	:	油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送 ： 於不應用時需把罐蓋密封 ： 使用前應攪拌均勻 ： 貯存於陰涼乾爽地方
安全資料	:	誤 服： 立即送傷者求醫，不得誘吐。 濺入眼睛： 以大量清水沖洗及送傷者求醫。 皮膚接觸： 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫。 吸 入： 移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫。
《香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例》所定的受規管漆料類別	:	底漆、封固底劑及中層底漆 P10-11
揮發性有機化合物含量(即用狀態)	:	不超過 200 克/公升

備註：上述產品數據是參照或略作更改後之 JIS / BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。

本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。

產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，因此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。