

駱駝牌
專業 3 年保證外/內牆漆(全光)
MA470 系列

| 產品簡介 | |
|--------|--|
| 使用範圍 | 適用於室內及室外石牆，水泥牆和灰泥牆。 |
| 產品介紹 | 此優質光面丙烯酸外牆漆專為裝飾及保護室內和室外牆壁而配製。 |
| 特點 | <ul style="list-style-type: none"> ● 3 年顏色保證 ● 適用於外牆/內牆 ● 施工快捷省時 |
| 標準包裝 | 5 升及 16 公斤 |
| 技術資料 | |
| 基料 | 丙烯酸聚合物 |
| 顏色 | 備有色咭提供標準顏色，另可特別配製各種顏色。 |
| 耐候性測試 | 漆膜在紫外光加速老化測試器 750 小時測試後，無起粉，嚴重褪色或龜裂等現象。 |
| 完工表面 | 高光 |
| 計算塗蓋面積 | 每公升約可塗蓋 14 平方米 (以每層乾膜厚度 30 微米計算) 實際塗蓋面積會因底材及施工工藝不同而略有差異。 |
| 乾燥時間 | <ul style="list-style-type: none"> ● 指觸乾 --- 1 小時 ● 硬 乾 --- 2 小時 |
| 施工 | |
| 稀釋劑 | 清水 |
| 適用底漆 | 駱駝牌水性抗鹼封固底漆 MA473 |
| 適用中層漆 | 駱駝牌水性浮雕底漆 MA471 |
| 施工方法 | <ul style="list-style-type: none"> ● 以清水稀釋，攪拌均勻可即時使用。 ● 稀釋份量 掃塗 / 輾塗 / 噴塗 --- 按容量比例，每 10 分油漆加入約 1 - 3 份清水稀釋。 ● 建議施工層數：2 層 |

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。

駱駝牌
專業 3 年保證外/內牆漆(全光)
MA470 系列

| | |
|----------------------------------|--|
| 施工 | |
| 施工建議 | <ul style="list-style-type: none"> ● 宜於晴朗日子下施工。 ● 施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其他漬。重塗舊表面時，必須先清除起粉及鱗片部份。 |
| 安全資料 | |
| 危險品分類 | 非危險品 |
| 保質期 | 36 個月 |
| 注意事項 | <ul style="list-style-type: none"> ● 在施工過程中，請保持環境溫度不少於 7°C。 ● 施工時，需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境。 ● 保護非施工毗鄰的地方，免受影響。 ● 在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語。 |
| 產品貯存、運輸及處理 | <ul style="list-style-type: none"> ● 油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送 ● 於不用時需把罐蓋緊 ● 貯存於陰涼乾爽地方 |
| 安全資料 | <ul style="list-style-type: none"> ● 誤 服 --- 立即送傷者求醫，不得誘吐。 ● 濺入眼睛 --- 以大量清水沖洗及送傷者求醫。 ● 皮膚接觸 --- 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫。 ● 吸 入 --- 移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫。 |
| 《香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例》所定的受規管漆料類別 | 非啞面塗料 P09-06 |
| 揮發性有機化合物含量(即用狀態) | 不超過 150 克/公升 |

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，因此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。