

駱駝牌
多用途環保建築黏合膠
CCA-002

產品介紹	
使用範圍	<ul style="list-style-type: none"> ● 木材、輕質有機溶劑防腐木材、膠合板、中密度纖維板、塑合板、水泥板、石膏板、磚塊、陶瓷、石材、金屬及混凝土等。（若有其他基材接著需求，請與駱駝客戶服務部聯絡。） ● 限制：不適用於 PP、PE、尼龍等塑料。
產品描述	本產品是一款為潮濕面設計的水性建築用接著劑，具有高韌性的同時依然保有高彈性，適合專業工班以及自家 DIY 使用。
特點	<ul style="list-style-type: none"> ● 高韌性、彈性 ● 防水性優於多數水性產品 ● 耐熱性佳 ● 無臭、無揮發性成分，可安全使用於室內 ● 不垂流、不滑動於平滑面 ● 退槍性、不跑膠 ● 快乾、潮濕環境保持高接著性 ● 高觸變性，適用於牆面、天花板而不落下 ● 乾燥後可上漆 ● 不含氫氧化鈉、氨 ● 使用溫度最高可到 65°C ● 高強度環保建築接著劑，2 小時達到最高強度
技術資料	
包裝	420G 管裝
比重	約 1.52
固成分（重量）	71 – 73%
pH 值	約 6.0 – 7.0
塗佈量	槍口直徑 5mm，可注 14m
適應溫度（乾膜）	最高可達 65°C
早期強度（5 小時）	約 1.5 kgf/cm ²
接著強度（1 天）	約 15.0 kgf/cm ²
《香港空氣污染管制（揮發性有機化合物）規例》所定的受規密封劑類別	多用途建築黏合劑
揮發性有機化合物含量	< 70g/L
註：除非另有說明，本資料為送測試樣之檢測結果，僅作參考。	
產品應用	
施工環境溫度	5 – 35°C
環境相對濕度	< 85%
底材含水量	≤ 15%
適用工具	專用施工槍
表面清潔	底材表面須去除粉塵、油脂，金屬表面需用砂紙粗磨後以松節油或白油清洗。

駱駝牌
多用途環保建築黏合膠
CCA-002

產品應用	
施膠	<p>氣溫超過 25°C時乾燥速度加快，移位須在 10 分鐘內完成，若需要延長操作時間可噴灑水份。</p> <p>理想情況至少一個接著面是多孔材質，可讓水分順利逸散完成硬化。若接著面皆無孔材質，管口直徑須限制在 3mm 以下，且擠出的膠體間須有空隙讓水氣逸散，否則乾燥時間將被延長。</p> <p>完工養護：膠體反應硬化期間請勿碰觸、碰撞施工處週圍，以防未硬化完全之填縫劑損壞或沾附髒污。</p>
工具清潔	施作完成後盡快以水清洗工具，已硬化的接著劑先以刮刀刮除，再以溶劑如松節油軟化殘膠。
儲存方式	
1、產品開封後應避免久置、勿將殘料剩於桶內、倒出桶外之材料切勿回收使用。	
2、須於通風陰涼之場所（5 – 35°C）儲藏，置於卡板上或其他安全貯存空間並保持原出廠密封完整。	
3、避免直接光照、高溫及極端天氣；過於潮濕或曝露於紫外線照射下會縮短產品之保存時效。	
4、若於上述之條件下保存，本產品之保固時效（Shelf Life）為 18 個月，一般建議 6 個月內使用完畢。	
注：若無依此建議儲存事項存放，可能導致產品品質或包裝之劣化，恕不負此狀況下的品質擔保責任	
健康安全資訊請查閱 MSDS	

備註：上述產品數據是基於實驗室測試獲得，有關資料僅作參考用途。

本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。

產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響。

固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。