

**駱駝牌
專業平底漿
CX906**

產品簡介	
使用範圍	本品適用於室內牆面乳膠漆塗刷之前的基層平整處理。
產品介紹	水性環保配方，使用優質原料，結合先進工藝生產而成，是新一代環保型底材處理產品。本品開桶即用，無須加水，施工方便。批刮後與基層結合牢固，附著力強，細膩平滑，裝飾性好。
特點	<ul style="list-style-type: none"> ● 優異填充效果：高固體含量，乾固後收縮少 ● 手感細緻：產品細度低 ● 附著力強：與基層牢固結合
標準包裝	1 公斤
施工方法	
施工方式	批刮
基層處理	施工前應確保基層充分乾燥、結實、無油污及其它鬆散物。若牆面基材鬆散脫粉，應將鬆散脫粉層全部剷除乾淨。牆面落差大、凹槽空洞，建議先用修補材料修補後再進行批刮施工。
批刮厚度	施工應分次批刮，建議單次批刮厚度最大不超過 1mm。單次批刮過後容易導致開裂。影響批刮後的細膩度。
施工間隔：	上一遍施工完全乾燥後方可進行施工。
打磨處理：	完全乾燥後方可進行打磨上漆，上漆前應將打磨殘留鬆散灰清除乾淨。
施工注意事項	
溫、濕度	施工溫濕度，建議在 8-35 度，空氣濕度 < 85% 條件下施工。
基層平整度	高低落差大於 5mm 時及存在凹槽空洞，建議先用修補材料修補平整後再進行批刮施工。
使用注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 開蓋後先攪拌均勻後使用。 ● 開封後建議產品一次用完，未用完的產品應密封保存並儘快用完，避免受潮及雜質參入影響施工效果。 ● 切忌將已經幹結產品加水攪拌後繼續使用
儲存注意事項	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 本品存放時應保證環境通風，乾燥，貯存溫度 5°C - 35°C ● 運輸中嚴防日曬和水濕，保持包裝完好

備註：

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。

第 1 頁，共 1 頁