

駱駝牌
專業 3 年保證外/內牆漆(半光)
MA474 系列

產品簡介

使用範圍	適用於室內及室外石牆，水泥牆和灰泥牆。
產品介紹	此優質半光丙烯酸外牆漆專為髹飾及保護室內和室外牆壁而配製。
特點	● 3 年顏色保證 ● 適用於外牆/內牆 ● 施工快捷省時
標準包裝	5 升 及 16 公斤

技術資料

基料	丙烯酸聚合物
顏色	備有色咭提供標準顏色，另可特別配製各種顏色。
耐候性測試	漆膜在紫外光加速老化測試器 750 小時測試後，無起粉，嚴重褪色或龜裂等現象。
完工表面	半光
計算塗蓋面積	每公升約可塗蓋 13 平方米 (以每層乾膜厚度 30 微米計算) 實際塗蓋面積會因底材及施工工藝不同而略有差異。
乾燥時間	● 指觸乾 --- 1 小時 ● 硬 乾 --- 2 小時

施工

稀釋劑	清水
適用底漆	駱駝牌水性抗鹼封固底漆 MA473 或駱駝牌專業水性封固底漆 S200
適用中層漆	駱駝牌水性浮雕底漆 MA471
施工方法	● 以清水稀釋，攪拌均勻可即時使用。 ● 稀釋份量 掃塗 / 輥塗 / 噴塗 --- 按容量比例，每 10 分油漆加入約 1 - 3 份清水稀釋。 ● 建議施工層數：2 層

備註：

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。

駱駝牌
專業 3 年保證外/內牆漆(半光)
MA474 系列

施工

施工建議	● 宜於晴朗日子下施工。 ● 施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其他漬。重塗舊表面時，必須先清除起粉及鱗片部份。
------	--

安全資料

危險品分類	非危險品
保質期	36 個月
注意事項	● 在施工過程中，請保持環境溫度不少於 7℃。 ● 施工時，需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境。 ● 保護非施工毗鄰的地方，免受影響。 ● 在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語。
產品貯存、運輸及處理	● 油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送 ● 於不用時需把罐蓋緊 ● 貯存於陰涼乾爽地方
安全資料	● 誤 服 --- 立即送傷者求醫，不得誘吐。 ● 濺入眼睛 --- 以大量清水沖洗及送傷者求醫。 ● 皮膚接觸 --- 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫。 ● 吸 入 --- 移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫。
《香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例》所定的受規管漆料類別	非啞面塗料 P09-06
揮發性有機化合物含量(即用狀態)	不超過 150 克/公升

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。