



駱駝牌

CX168 專業透明清漆

產品簡介

使用範圍	適用於木器表面罩光，亦可作水性批牆膩子粘結劑
產品介紹	此漆選用優質原料和環保溶劑而製成。氣味低，光澤度高，漆膜豐滿，附著力強，具有良好裝飾和防護效用；亦可做水性批牆膩子粘結劑用，增強水性膩子附著力、耐水性等性能。
特點	✓ 氣味低，易施工 ✓ 光澤高，漆膜豐滿，附著力強 ✓ 作水性膩子的粘結劑，增強膩子的附著力、耐水性
標準包裝	1 公升及 4 公升

技術資料

基料	醇酸樹脂
顏色	透明琥珀色
完工表面	全光
計算塗蓋面積	每公升約可塗蓋 24 平方米 (以每層乾膜厚度 25 微米計算) 實際塗蓋面積會因底材及施工工藝不同而略有差異。
乾燥時間	表 干 --- 4 小時 實 干 --- 24 小時 重塗時間 --- 24 - 48 小時

施工

底漆	不需要
適用清潔劑/ 稀釋劑	駱駝牌白松節水 206 或駱駝牌專業白松節水 CX316
施工方法	• 罩光： 掃塗/輾塗/噴 --- 無須稀釋 建議施工層數 --- 2 層 • 粘結劑： 水性批牆膩子粘結劑：按重量比，每 100 份水性膩子加入明光漆（不開稀）1.5-2%，攪拌均勻後直接施工
施工建議	• 宜於晴朗日子下施工。 • 施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其他漬。重塗舊表面時，必須先清除起粉及鱗片部份。 • 如果混合物結皮或增稠，可以去掉結皮或加以稀釋。使用完畢後請及時蓋好密封貯存。

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，因此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。



駱駝牌

CX168 專業透明清漆

安全資料

危險品分類	類別 3
保質期	24 個月
注意事項	- 在施工過程中，請保持環境溫度不少於 4°C。 - 施工時，需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境。 - 保護非施工毗鄰的地方，免受影響。 - 在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語。 - 避免在濕度高於 85%或溫度低於 10°C的環境使用。
產品貯存、運輸及處理	- 油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送 - 於不用時需把罐蓋緊 - 貯存於陰涼乾爽地方
安全資料	- 誤 服 --- 立即送傷者求醫，不得誘吐。 - 濺入眼睛 --- 以大量清水沖洗及送傷者求醫。 - 皮膚接觸 --- 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫。 - 吸 入 --- 移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫。
受規管漆料類別	透明木面塗料(清漆) P10-01 (根據《香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例》所定)
揮發性有機化合物含量	不超過 550 克/公升 (即用狀態)

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，因此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。