

駱駝牌
駱駝牌高效水性外/內牆漆 (全啞)
MA200

產品簡介

使用範圍	:	適用於室內及室外石牆、三合土牆及灰泥牆。
產品介紹	:	此改性丙烯酸乳液及優質原料專為髹飾及保護室內及室外牆壁及天花而配製。
特點	:	● 特出的遮蓋力 ● 良好防霉性 ● 良好耐候性 ● 施工容易 ● 高成本效益 ● 良好耐鹼性 ● 優良的流平性 ● 低光, 淡化牆身瑕疵
標準包裝	:	16 公斤

技術資料

基料	:	改性丙烯酸乳液
顏色	:	白色
細度	:	≤ 50 微米
完工表面	:	啞光
計算塗蓋面積	:	以乾膜 30 微米計算, 每公升約可塗蓋 7 - 8 平方米, 而實際面積則視乎施工、基面情況及損耗而定,
乾燥時間	:	
指觸乾	:	1 小時
重 塗	:	2 小時

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定, 有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改, 恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響, 因此除非由本公司發出書面保證, 否則恕不對其效果負責。

駱駝牌
駱駝牌高效水性外/內牆漆 (全啞)
MA200

施工方法

適用底漆	:	駱駝牌水性抗鹼封固底漆 MA473 號或駱駝牌專業水性封固底漆 S200
適用中層漆	:	不適用。
適用稀釋劑	:	清水。
施工方法	:	
層數	:	2 層
掃塗	:	按容量比例, 每 10 份漆油加入不多於 2 份清水稀釋。
輥塗	:	按容量比例, 每 10 份漆油加入不多於 2 份清水稀釋。
	:	宜於晴朗日子下施工。
	:	施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其它污漬。重塗舊表面時, 須先清除起粉及鱗片部份。
	:	使用前應攪拌均勻。

安全資料

危險品分類	:	非危險品。
保質期	:	24 個月。
注意事項	:	在施工過程中, 請保持環境溫度不低於 5 °C。 底材含水量應少於 10%, pH 值低於 10。 請勿在潮濕、寒冷 (氣溫低於 5°C, 相對濕度大於 85%) 及大風天氣施工。 施工時, 需保持空氣流通, 防止塵埃進入工作環境。 保護非施工毗鄰的地方, 免受影響。 在施工過程中, 貼上“油漆未乾”的標語。
產品貯存及處理	:	
重量(淨重)	:	約重 16 公斤。
運輸及處理	:	油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送。 用後需把罐蓋密封。 貯存於陰涼乾爽地方。
安全資料	:	誤服 : 立即送傷者求醫, 不得誘吐。 濺入眼睛 : 以大量清水沖洗及送傷者求醫。 皮膚接觸 : 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善, 送傷者求醫。 吸入 : 移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原, 送傷者求醫。
受規管產品代碼	:	啞面塗料 P09-02
揮發性有機化合物產品含量	:	≤ 50g/ltr

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定, 有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改, 恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響, 固此除非由本公司發出書面保證, 否則恕不對其效果負責。