

# 262 防漏盾 - 多功能防漏膜

## 產品簡介

使用範圍	適用於舊瓷磚、馬賽克牆面的簡單翻新,外牆立面及窗臺防水,亦可作混凝土、水
	泥沙漿、磚牆、灰泥牆、石膏板或木板(需進行封閉處理)等內、外牆面的裝飾及
	保護
產品介紹	262 防漏盾 - 多功能防漏膜為中等粒徑丙烯酸乳液和有機矽氧烷乳液複合而成的高性
	能保護漆,漆膜形成特殊的微孔結構,使漆面具有憎水功能外,同時還能讓漆面下
	的水氣及二氧化碳透出,保持牆體乾爽
特點	✓ 優異的耐候性,保護與裝飾效果持久
	✓ 優異的耐鹼性能,防止漆膜粉化及褪色
	✓ 漆膜平滑,耐污染性能更優異
	✓ 漆膜防水性能及耐水洗刷性能優異
	✓ 矽氧基團與無機材料有相似的化學結構,漆膜在瓷磚、馬賽克上的附著力優
	異,維修重塗簡易
標準包裝	4L及 12L

# 技術資料

基料	丙烯酸共聚乳液
顏色	白色及灰色
完工表面	非啞光
計算塗蓋面積	每公升約可塗蓋 10 平方米 (以每層乾膜厚度 40 微米計算)
	實際塗蓋面積會因底材及施工工藝不同而略有差異
乾燥時間	● 表 乾:30分鐘@25℃
	<ul><li>重塗時間:最少2小時@25℃</li></ul>
	(乾燥時間會隨環境溫、濕度的不同而變化,在較冷、潮濕或者通風不暢的條件下
	需要較長的乾燥時間)

### 施工

適用底漆	馬賽克或瓷磚:可直接使用
	混凝土、磚牆、灰泥牆等:駱駝牌水性抗鹼封固底漆 MA473
稀釋劑	清水
施工方法	• 以清水稀釋,攪拌均勻可即時使用
	● 稀釋份量:
	掃塗 / 轆塗 - 按容量比例,每 10 分油漆加入不多於 1 份清水稀釋
	● 建議施工層數:2層(用於窗台防水建議增加施工遍數,使乾膜厚度最少達
	300 微米以上)

#### 備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定,有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改,恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響,固此除非由本公司發出書面保證,否則恕不對其效果負責。





# 262 防漏盾 - 多功能防漏膜

## 施工

	● 新建牆面
	- 上漆前水泥基底材需要最少 30 天的熟化時間,牆面酸鹼度 pH < 10 ,牆
	面水含量 < 10%
	- 如果有孔隙,需要及時修補,確保牆面平整
表面處理	- 施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其他污漬
	● 重塗牆面
	- 必須先清除起粉及鱗片部份
	- 使用批牆灰確保牆面平整
	- 施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其他污漬
施工後清潔	防漏盾 - 多功能防漏膜 262 系列未乾時,可用清水清洗施工工具

### 安全資料

危險品分類	非危險品
保質期	24 個月
注意事項	<ul> <li>温度低於 10℃或高於 35℃,空氣濕度大於 85%的情況下,請避免施工。(在低溫結露及下雨天氣時,在漆膜乾燥後 48 小時內做好防護,避免水氣凝集於漆膜表面,導致成膜不良)</li> <li>施工時,需保持空氣流通,防止塵埃進入工作環境</li> <li>保護非施工毗鄰的地方,免受影響</li> <li>在施工過程中,貼上 "油漆未乾" 的標語</li> <li>漆膜養護需 7 天 @ 25℃;低溫(不宜低於 5℃)適當延長,才能獲得理想的性能</li> </ul>
產品貯存、 運輸及處理	<ul><li>油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送</li><li>於不用時需把罐蓋緊盡快用完</li><li>貯存於陰涼乾爽地方</li></ul>
安全資料	<ul> <li>誤服:立即送傷者求醫,不得誘吐</li> <li>濺入眼睛:以大量清水沖洗及送傷者求醫</li> <li>皮膚接觸:立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善,送傷者求醫</li> <li>吸入:移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原,送傷者求醫</li> </ul>
受規管漆料類別	非啞面塗料 P09-06 (根據《香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例》所定)
揮發性有機化合物含量	不超過 150 克/公升 (即用狀態)

#### 備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定,有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改,恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響,固此除非由本公司發出書面保證,否則恕不對其效果負責。

