



## 駱駝牌

## P288 環保水性光油

## 產品簡介

使用範圍	適用於室內或戶外石牆、水泥牆和灰泥牆等表面
產品介紹	此水光油專為保護室內或戶外牆壁而配製，塗掃後形成優異附著力、黏結力、防水及防鹼力強之漆膜，此產品亦可直接加入牆灰內以提高牆灰強度，作搓灰用途。
特點	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 有效黏結鬆散的牆灰</li> <li>✓ 同時平衡滲透性及封固性</li> <li>✓ 特強附著力</li> <li>✓ 特強防水及防鹼性</li> <li>✓ 低 VOC 及無味</li> <li>✓ 可搓灰，與菜膠、福粉相容性佳</li> <li>✓ 可作牆紙打底</li> </ul>
標準包裝	1L、4L

## 技術資料

基料	改性丙烯酸共聚乳液
顏色	透明
完工表面	低光
計算塗蓋面積	每公升約可塗蓋 12 平方米 (以每層乾膜厚度 20 微米計算) (實際塗蓋面積會因底材及施工工藝不同而略有差異)
乾燥時間	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 表乾：1 小時</li> <li>• 硬乾：2 小時</li> <li>• 重塗時間：最少 4 小時</li> </ul>

## 施工

建議稀釋劑	清水
建議清洗劑	清水
施工方法	<p>使用前請先搖勻</p> <p>作為牆面底漆</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 稀釋份量： 掃塗 / 輾塗 - 可直接使用，如有需要，按容量比每 10 分油漆加入約 1 份清水稀釋</li> </ul> <p>作為牆灰補強劑</p> <p>直接加入適量 P288 於菜膠福粉內，攪拌均勻至形成所需狀態的牆灰漿。</p> <p>施工建議</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 宜於晴朗日子下施工。</li> <li>• 施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其他污漬，翻新舊牆，必須先清除起粉及鱗片部份，確保牆面平整。</li> <li>• 新水泥基底材需要待足夠的熟化時間 (約 28 天) 後才可施工。</li> </ul>

## 備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，因此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。



## 駱駝牌

## P288 環保水性光油

## 安全資料

危險品分類	非危險品
保質期	24 個月
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 施工過程中請保持環境溫度不少於 7°C，若濕度高於 85% 不宜施工。</li> <li>• 施工時需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境。</li> <li>• 保護非施工毗鄰的地方，免受影響。</li> <li>• 在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語。</li> </ul>
產品貯存、運輸及處理	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送。</li> <li>• 於不用時需把罐蓋緊及貯存於陰涼乾爽地方，避免凍傷。</li> </ul>
安全資料	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 誤服：立即送傷者求醫，不得誘吐</li> <li>• 濺入眼睛：以大量清水沖洗及送傷者求醫</li> <li>• 皮膚接觸：立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫</li> <li>• 吸入：移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫</li> </ul>
受規管漆料類別	底漆、封固底劑及中層底漆 P10-11 (根據《香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例》所定)
揮發性有機化合物含量	不超過 200 克/公升 (即用狀態)

## 備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，因此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。