



駱駝牌

AW1011 膠灰水

產品簡介

使用範圍	適用於室內新建或舊有油漆之水泥，石屎，批灰，磚牆身表面
產品介紹	駱駝牌膠灰水是一種高品質水性油漆，施工容易，高遮蓋力，減低施工成本從而提供最高經濟效益給與用家
特點	✓ 可洗抹 ✓ 防霉 ✓ 高遮蓋力 ✓ 高耐用性 ✓ 快乾 ✓ 配方不含鉛及水銀
標準包裝	18L

技術資料

基料	乙酸乙酯 / 丙烯酸共聚物
顏色	白色
完工表面	啞光
計算塗蓋面積	以乾膜 25 微米計算，每公升約可塗蓋 16 平方米
乾燥時間	• 指觸乾：1 小時 • 重塗時間@ 20°C：最短 2 小時 最長不限

施工

適用底漆	駱駝牌水性抗鹼封固底漆 MA473 / 駱駝牌水性封固底漆 S200
稀釋劑	清水
清潔劑	清水
施工方法	• 稀釋份量： 掃塗 - 按容量比例，每 10 分油漆加入不多於 3 份清水稀釋 輾塗 - 按容量比例，每 10 分油漆加入不多於 2 份清水稀釋 無風噴塗 - 按容量比例，每 10 分油漆加入不多於 2 份清水稀釋 普通噴塗 - 按容量比例，每 10 分油漆加入不多於 4 份清水稀釋 • 建議施工層數：2 層（宜於晴朗日子下施工。施工表面必須完好、清潔、無塵、不含油脂、水氣和其他污漬。重塗舊表面時須先清除起粉及鱗片部份。使用前應攪拌均勻。）

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，因此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。



駱駝牌

AW1011 膠灰水

安全資料

危險品分類	非危險品
保質期	36 個月
注意事項	- 低在施工過程中，請保持環境溫度不低於 7°C - 施工時，需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境 - 保護非施工毗鄰的地方，免受影響 - 在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語
產品貯存、運輸及處理	- 油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送 - 使用前應攪拌均勻 - 用後需把罐蓋密封 - 貯存於陰涼乾爽地方
安全資料	- 誤服：立即送傷者求醫，不得誘吐 - 濺入眼睛：以大量清水沖洗及送傷者求醫 - 皮膚接觸：立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫 - 吸入：移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫
受規管產品代碼	啞面塗料 P09-02
揮發性有機化合物含量	< 50g/ltr

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。