



駱駝牌

AX473 水性內外牆封固底漆

產品簡介

使用範圍	適用於室內及室外三合土牆、水泥牆、灰泥牆和石牆
產品介紹	此封固底漆專為保護室內及室外牆壁而配製，塗掃後形成具有特強附著力、遮蓋力、黏結力、防水及防鹼性的漆膜。
特點	✓ 特強附著力 ✓ 特強遮蓋力 ✓ 特強黏結力 ✓ 特強防水及防鹼性 ✓ 低 VOC、無味 ✓ 施工簡易
標準包裝	18 升

技術資料

基料	改性丙烯酸聚合物乳液
顏色	白色
完工表面	啞光
計算塗蓋面積	每公升約可塗蓋 16 平方米 (以每層乾膜厚度 25 微米計算) (實際塗蓋面積會因底材及施工工藝不同而略有差異)
建議塗膜厚度	• 濕 膜: 60-80 微米 • 乾 膜: 19-25 微米
乾燥時間	• 指觸乾: 1 小時 • 硬 乾: 2 小時 • 重塗時間: 最少 4 小時

施工

建議稀釋劑	清水
建議清潔劑	清水
施工方法	• 以清水稀釋，攪拌均勻可即時使用 • 稀釋份量： 掃塗 - 按容量比例，每 10 分油漆加入 1 份清水稀釋。 輻塗 - 可直接使用，如有需要，可加入少量清水稀釋。 • 建議施工層數：1 層 • 施工建議： 宜於晴朗日子下施工。 施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其他污漬。 重塗舊表面時，必須先清除起粉及鱗片部份。 新造水泥在施工前必須完全固化(約 28 天)

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，因此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。



駱駝牌

AX473 水性內外牆封固底漆

安全資料

危險品分類	非危險品
保質期	24 個月
注意事項	- 在施工過程中，請保持環境溫度不少於 7°C。 - 施工時，需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境。 - 保護非施工毗鄰的地方，免受影響。 - 施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語。
產品貯存、運輸及處理	- 油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送 - 於不用時需把罐蓋緊 - 使用前應攪拌均勻 - 貯存於陰涼乾爽地方
安全資料	- 誤服：立即送傷者求醫，不得誘吐 - 濺入眼睛：以大量清水沖洗及送傷者求醫 - 皮膚接觸：立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫 - 吸入：移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫
受規管漆料類別	底漆、封固底劑及中層底漆 P10-11 (根據《香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例》所定)
揮發性有機化合物含量	不超過 200 克/公升 (即用狀態)

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，因此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。