



駱駝牌

AX493 特強水性環氧底漆

產品簡介

使用範圍	適用於地坪、金屬、紙皮石或瓷磚等表面
產品介紹	此水性雙聯裝環氧底漆對各種不同的底材均具有優異的附著力，為面漆提供一個飽滿及良好的附著面，強化面漆的功能。同時，此產品乾固後能形成堅固及抗化學性優異的漆膜。
特點	✓ 低氣味及低 VOC ✓ 優異附著力 ✓ 黏結力特強 ✓ 優異耐水及抗鹼性 ✓ 防銹力強 ✓ 優異抗化學性
標準包裝	13.5L (雙聯裝)

技術資料

基料	環氧樹脂/ 改性聚酰胺
顏色	白色
完工表面	全光
混合後使用期限	約 2 小時 (實際使用期限會因不同稀釋比例而有差異)
混合比例	A 組份 (漆油) : B 組份 (催硬劑) = 2 : 1 (按容量比)
計算塗蓋面積	每公升約可塗蓋 12 平方米 (以每層乾膜厚度 30 微米計算) (實際塗蓋面積會因底材及施工工藝不同而略有差異)
乾燥時間	• 表 乾 : < 2 小時 • 硬 乾 : < 24 小時 • 重塗時間 : 最少 24 小時

施工

建議稀釋劑	清水
建議清潔劑	清水
施工方法	• 使用前應攪拌均勻 • 按容量比例，每 2 份漆油與 1 份催硬劑混合均勻，等待 10 分鐘誘導期後方可使用。 • 稀釋份量： 掃塗 / 輥塗 - 按容量比例，每 10 分混合後的油漆加入 0 至 3.5 份清水稀釋。 • 混合物必須在 2 小時內用完。 • 建議施工層數：1 層

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，因此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。



駱駝牌

AX493 特強水性環氧底漆

施工

表面處理	- 施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其他污漬。重塗舊表面時，必須先清除起粉及鱗片部份。 - 如果有孔隙，需要及時修補，確保牆面平整。
備註	- 產品在施工後 7 - 8 天油漆才可發揮最佳物理性能。 - 若溫度低於 10°C 時，不要施工。 - 如果混合物變稠或變質，不要加以稀釋。請妥善棄掉，並以另外新油漆及催硬劑再混合使用。

安全資料

危險品分類	不適用
保質期	12 個月
注意事項	- 施工過程中請保持底材表面溫度不少於 10°C。 - 若濕度高於 85%，不宜施工。 - 施工時需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境。 - 保護非施工毗鄰的地方，免受影響。 - 在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語。
產品貯存、運輸及處理	- 油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送。 - 於不用時需把罐蓋緊。 - 貯存於陰涼乾爽地方，避免凍結。
安全資料	- 誤服：立即送傷者求醫，不得誘吐 - 濺入眼睛：以大量清水沖洗及送傷者求醫 - 皮膚接觸：立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫 - 吸入：移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫
受規管漆料類別	防水混凝土或磚石封固底劑 P08-24 (根據《香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例》所定)
揮發性有機化合物含量	不超過 400 克/公升 (即用狀態)

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，因此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。