

AquaPro 水性油霸漆 251 系列



【AquaPro 水性油霸漆 251 系列】能對不同種類的室內及室外物質施工表面形成一高度堅韌漆膜。此漆具有極佳耐用性、耐磨、特強附著力及高光澤。

用途	適用於室內及室外三合土牆、水泥牆、金屬、木器及大部分其他不同種類的物質表面		
光澤	高光		
顏色	1,050+隻電腦配色以及歡迎來板校色		
包裝	4 公升/隻聯裝		
優點	✓	極佳耐用性	
	✓	特強附著力	
	✓	光澤持久	
	✓	水性	
	✓	無毒	
	✓	低 VOC、無味	
	✓	施工簡易	
	✓	漆膜在加速老化測試器 500 小時測試後，無起粉，褪色或龜裂等現象 (實際結果會因顏色而異)。	
主要成分	聚氨酯		
乾燥時間			
- 表乾	1 小時		
- 硬乾	24 小時		
- 重塗時間	最少 8 小時		
塗蓋面積	每公升約可塗蓋 14.8 平方米 (以每層乾膜厚度 25 微米計算)。實際塗蓋面積會因底材及施工工藝不同而略有差異。		
保質期	12 個月		
建議塗層系統	金屬	底漆	AquaPro 水性防銹金屬底漆 103 / AquaPro 水性重防腐金屬底漆 133
		中層漆	AquaPro 水性磁漆底漆 113
		面漆	AquaPro 水性油霸漆 251
	木器	中層漆	AquaPro 水性磁漆底漆 113
		面漆	AquaPro 水性油霸漆 251
	三合土地台	中層漆	AquaPro 水性易保底漆 163
	面漆	AquaPro 水性油霸漆 251	

說明書編號: 251/231211

施工方法	混合比例- A 組份(油漆) : B 組份(催硬劑) = 100 : 6 (按容量比) , 等待 10 分鐘後方可使用。 當存放著 A 組份和 B 組份的罐打開後, 必須即時混合及使用。否則, B 組份(催硬劑) 將會被空氣中的濕氣弄壞以致變質。 油漆及催硬劑混合後需於 4 小時內用完。 如果混合物變稠或變質, 不要加以稀釋。請妥善棄掉, 並以另外新油漆及催硬劑再混合使用。 以清水稀釋, 攪拌均勻可即時使用
建議施工層數	2 層
稀釋份量	
- 掃塗 / 蘸塗	按容量比例, 每 10 分油漆加入約 1 至 2 份清水稀釋 (10-20%)
建議施工方法	1. 宜於晴朗日子下施工。 2. 施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其他污漬。 3. 重塗舊表面時, 必須先清除起粉及鱗片部份。 4. 使用前應攪拌均勻。 5. 在施工後 7 - 8 天油漆才可發揮最佳物理性能。
注意事項	在施工過程中, 請保持環境溫度不少於 10°C。 若濕度高於 85%, 不宜施工。 施工時, 需保持空氣流通, 防止塵埃進入工作環境。 保護施工鄰近的地方, 免受影響。 在施工過程中, 貼上“油漆未乾”的標語。 油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送。 油漆罐用後必須蓋緊並貯存於陰涼乾爽地方。
安全資料	
- 誤服	立即送傷者求醫, 不得誘吐。
- 濺入眼睛	以大量清水沖洗及送傷者求醫。
- 皮膚接觸	立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善, 送傷者求醫。
- 吸入	移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原, 送傷者求醫。

«香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例»所定的受規管漆料類別: 非啞面塗料 P09-06

揮發性有機化合物含量(即用狀態): 不超過 100 克/公升

備註

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定, 有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改, 恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響, 因此除非由本公司發出書面保證, 否則恕不對其效果負責。

說明書編號: 251/231211