

AquaPro 水性重防腐金屬底漆 133 系列



【AquaPro 水性重防腐金屬底漆】能對金屬及不同物質表面產生特強附著力。此漆能讓面漆更易附在其上，形成的堅韌漆膜具有特強抗化學、抗溶劑、抗鹼及防銹能力。

用途	適用於不同類型的金屬表面(包括鐵器及鋁材等)及大部分其他不同的物質表面。
光澤	啞光
顏色	鐵紅
包裝	3 公升/雙聯裝
優點	<ul style="list-style-type: none"> √ 特強附著力 √ 特強抗化學、抗溶劑 √ 特強抗鹼 √ 特強防銹及抗水性 √ 低 VOC、無味
主要成分	環氧樹脂 / 改性聚酰胺
乾燥時間	
- 表乾	6 小時
- 硬乾	8 小時
- 重塗時間	最少 8 小時
塗蓋面積	每公升約可塗蓋 26 平方米 (以每層乾膜厚度 20 微米計算)。實際塗蓋面積會因底材及施工工藝不同而略有差異。
保質期	12 個月
施工方法	<p>混合比例- A 組份(油漆) : B 組份(催硬劑) = 2 : 1 (按容量比), 等待 10 分鐘後方可使用。</p> <p>當存放著 A 組份和 B 組份的罐打開後, 必須即時混合及使用。否則, B 組份(催硬劑) 將會被空氣中的濕氣弄壞以致變質。</p> <p>混合物必須在 1.5 小時內用完。</p> <p>以清水稀釋, 攪拌均勻可即時使用</p>
建議施工層數	1 層
稀釋份量	
- 掃塗/ 輾塗	按容量比例, 每 10 分油漆加入約 1 至 2 份清水稀釋 (10-20%)

說明書編號: 133/190618

建議施工方法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 宜於晴朗日子下施工。 2. 施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其他污漬。 3. 重塗舊表面時，必須先清除起粉及鱗片部份。 4. 使用前應攪拌均勻。 5. 在施工後 7 - 8 天油漆才可發揮最佳物理性能。
注意事項	<p>在施工過程中，請保持環境溫度不少於 10°C。 若濕度高於 85%，不宜施工。 施工時，需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境。 保護施工鄰近的地方，免受影響。 在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語。 油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送。 油漆罐用後必須蓋緊並貯存於陰涼乾爽地方。</p>
安全資料 <ul style="list-style-type: none"> - 誤服 - 濺入眼睛 - 皮膚接觸 - 吸入 	<p>立即送傷者求醫，不得誘吐。 以大量清水沖洗及送傷者求醫。 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫。 移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫。</p>

《香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例》所定的受規管漆料類別：底漆、封固底劑及中層底漆 P10-11

揮發性有機化合物含量(即用狀態)：不超過 200 克/公升

備註

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，因此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。

說明書編號: 133/190618