

**威煌牌  
沙膠漆  
K100 號類**

**產品簡介**

使用範圍	適用於室內及室外石牆、三合土牆及灰泥牆。
產品介紹	此沙膠漆內幼細沙粒專為髹飾及保護室內及室外牆壁及天花而配製。
特點	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 高遮蓋力</li> <li>● 防霉力強</li> <li>● 優良耐侯性</li> <li>● 優良的質感效果</li> <li>● 施工簡易</li> </ul>
標準包裝	4 公升 & 18 公升。

**技術資料**

基料	叔碳酸酯/醋酸乙烯共聚物
顏色	多種顏色供選擇，並可配製各種顏色
光澤	啞光
理論塗蓋面積	以乾膜厚度 25 微米計算，每公升約可塗 12 平方米(實際施工面積會因底材及施工工藝不同而略有差異。)
乾燥時間	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 表 干 --- 1 小時</li> <li>● 實 干 --- 2 小時</li> <li>● 重塗時間 --- 2 小時</li> </ul>

**施工說明**

適用底漆	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 駱駝牌™水性抗鹼封固底漆 MA473 號或駱駝牌專業水性封固底漆 S200</li> </ul>
適用中層漆 適用稀釋劑 施工方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 不適用</li> <li>● 清水</li> <li>● 2 層</li> </ul> <p>建議每 10 份漆油加入 2 至 3 份清水稀釋(按容量比例)，為達到最佳施工效果，可依據實際情況適當調整稀釋比例。</p> <p>使前需攪拌均勻。</p> <p>施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其他污漬。</p> <p>重塗舊表面時，必須先清除起粉及鱗片部份。</p> <p>-宜于晴朗日子下施工。</p>

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。

**威煌牌  
沙膠漆  
K100 號類**

<b>安全資料</b>	
危險品分類	非危險品。
保質期	24 個月
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 在施工過程中，請保持環境溫度不低於 6°C。</li> <li>● 施工時，需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境。</li> <li>● 保護非施工毗鄰的地方，免受影響。</li> <li>● 在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語。</li> </ul>
安全資料	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 誤 服 --- 立即送傷者求醫，不得誘吐。</li> <li>● 濺入眼睛 --- 以大量清水沖洗及送傷者求醫。</li> <li>● 皮膚接觸 --- 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫。</li> <li>● 吸 入 --- 移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫。</li> </ul>
«香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例»所定的受規管漆料類別	啞面塗料 P09-02
揮發性有機化合物含量	不超過 50 克/公升

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。