

駱駝牌
外牆沙膠漆
MA478 號類

產品簡介

使用範圍	:	適用於室內及室外石牆、三合土牆及灰泥牆。
產品介紹	:	此沙膠漆內幼細沙粒專為髹飾及保護室內及室外牆壁及天花而配製。
特點	:	● 高遮蓋力 ● 防霉力強 ● 優良耐侯性 ● 施工簡易
標準包裝	:	18 公升

技術資料

基料	:	醋酸乙烯共聚物
顏色	:	多種顏色供選擇，並可配製各種顏色
耐候性測試	:	漆膜在加速老化器下 500 小時測試後，無起粉、褪色或龜裂等現象。
完工表面	:	啞光
計算塗蓋面積	:	以乾膜 30 微米計算，每公升約可塗蓋 13.3 平方米
乾燥時間	指觸乾	: 1 小時
	實乾	: 2 小時
	重 塗 (20°C)	
	最 少	: 3 小時
	最 多	: 不限

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，故此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。

駱駝牌
外牆沙膠漆
MA478 號類

施工方法

適用底漆	:	駱駝牌水性抗鹼封固底漆 MA473 或駱駝牌專業水性封固底漆 S200
適用中層漆	:	不適用
適用稀釋劑	:	清水
施工方法	:	
層數	:	2 層。
輾塗	:	按容量比例，每 10 份漆油加入 2 份清水稀釋。
	:	使用前應攪拌均勻。
	:	施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其它污漬。重塗舊表面時，須先清除起粉及鱗片部份。
	:	宜於晴朗日子下施工。

安全資料

危險品分類	:	非危險品
保質期	:	24 個月
注意事項	:	在施工過程中，請保持環境溫度不低於 4℃。 施工時，需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境。 保護非施工毗鄰的地方，免受影響。 在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語。
產品貯存及處理	:	
重量(淨重)	:	約重 27 公斤或 30 公斤(視乎顏色而定)。
運輸及處理	:	油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送。 用後需把罐蓋密封。 貯存於陰涼乾爽地方。
安全資料	:	誤服：立即送傷者求醫，不得誘吐。 濺入眼睛：以大量清水沖洗及送傷者求醫。 皮膚接觸：立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫。 吸入：移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫。
受規管產品代碼	:	啞面塗料 P09-02
揮發性有機化合物產品含量	:	≤ 50g/ltr

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，故此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。