

駱駝牌
水性抗鹼封固底漆
MA473

產品簡介	
使用範圍	適用於室內及室外的石牆、三合土牆和灰泥牆。
產品介紹	此封固底漆專為保護室內及室外牆壁而配製，塗掃後形成防水及防鹼力強之漆膜。
特點	<ul style="list-style-type: none"> ● 特強附著力 ● 特強黏結力 ● 特強防水及防鹼性 ● 特強遮蓋力 ● 施工簡易
標準包裝	4 升 及 18 升
技術資料	
基料	丙烯酸聚合物乳液
顏色	白色
完工表面	啞光
計算塗蓋面積	每公升約可塗蓋 20 平方米 (以每層乾膜 20 微米計算) 實際塗蓋面積會因底材及施工工藝不同而略有差異。
建議塗膜厚度	<ul style="list-style-type: none"> ● 掃塗 / 輾塗 濕膜 --- 60 - 80 微米 乾膜 --- 19 - 25 微米
乾燥時間	<ul style="list-style-type: none"> ● 指觸乾 --- 1 小時 ● 硬 乾 --- 2 小時 ● 重塗時間 @25°C --- 最少 4 小時，最久 72 小時。
施工	
稀釋劑	清水
施工方法	<ul style="list-style-type: none"> ● 稀釋份量 掃塗 --- 按容量比例，每 10 分油漆加入 1 份清水稀釋。 輾塗 --- 可直接使用，如有需要，可加入小量清水稀釋。 普通噴塗 --- 按容量比例，每 10 分油漆加入 2 份清水稀釋。 無風噴塗 --- 可直接使用，如有需要，可加入小量清水稀釋。
施工建議	<ul style="list-style-type: none"> ● 新造水泥在施工前必須完全固化(約 28 天)。 ● 先用剷刀除去鬆脫的批灰、灰泥或舊漆膜，然後以合適的填充劑修補裂縫及孔隙，修整表面確保平整。 ● 宜於晴朗日子下施工。 ● 施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其他污漬。重塗舊表面時，必須先清除起粉及鱗片部份。 ● 使用前應攪拌均勻。

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。

**駱駝牌
水性抗鹼封固底漆
MA473**

安全資料	
危險品分類	非危險品
保質期	24 個月
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 在施工過程中，請保持環境溫度不少於 7°C。 ● 施工時，需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境。 ● 保護非施工毗鄰的地方，免受影響。 ● 在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語。
產品貯存、運輸及處理	<ul style="list-style-type: none"> ● 淨重 --- 約 5 公斤及 22 公斤 (視乎顏色而定) ● 油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送 ● 於不用時需把罐蓋緊 ● 貯存於陰涼乾爽地方
安全資料	<ul style="list-style-type: none"> ● 誤 服 --- 立即送傷者求醫，不得誘吐。 ● 濺入眼睛 --- 以大量清水沖洗及送傷者求醫。 ● 皮膚接觸 --- 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫。 ● 吸 入 --- 移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫。
《香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例》所定的受規管漆料類別	底漆、封固底劑及中層底漆 P10-11
揮發性有機化合物含量(即用狀態)	≤ 200g/ltr

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，因此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。