

AQUAPRO 水性手掃漆 127 系列



【AquaPro 水性手掃漆 127 系列】專為保護及粉飾室內之金屬或木器表面而設，低 VOC 含量，施工簡易及快乾，流平佳，美觀耐用。

| | | | |
|--------|---|-----|----------------------|
| 用途 | 適用於各類金屬及木器表面 | | |
| 光澤 | 高光、半光、低光、全啞 | | |
| 顏色 | 多款標準顏色、1,050+隻電腦配色以及歡迎來板校色 | | |
| 包裝 | 1 公升/罐、3 公升/罐 | | |
| 優點 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 快乾 ✓ 光澤飽滿 ✓ 光澤持久 ✓ 低 VOC ✓ 施工簡易 | | |
| 主要成分 | 合成乳液 | | |
| 乾燥時間 | <ul style="list-style-type: none"> - 表乾 1 小時 - 硬乾 2 小時 - 重塗時間 最少 4 小時 | | |
| 塗蓋面積 | 每公升約可塗蓋 19.2 平方米 (以每層乾膜厚度 25 微米計算)。實際塗蓋面積會因底材及施工工藝不同而略有差異。 | | |
| 保質期 | 36 個月 | | |
| 配套產品 | AquaPro 水性減光劑 110 --- 此水性減光劑專為調整水性油漆的光度而製，它能有效地將水性油漆的光澤降低，達到適當的效果，例如半光或全啞。適用於所有 AquaPro 產品。 | | |
| 建議塗層系統 | 鉛水鐵 (鍍鋅鐵) | 底漆 | 水性鉛水鐵底漆 AR033 |
| | | 面漆 | AquaPro 水性手掃漆 127 |
| | 鐵器 | 底漆 | AquaPro 水性防銹金屬底漆 103 |
| | | 中層漆 | AquaPro 水性磁漆底漆 113 |
| | | 面漆 | AquaPro 水性手掃漆 127 |
| | 木器 | 中層漆 | AquaPro 水性磁漆底漆 113 |
| | | 面漆 | AquaPro 水性手掃漆 127 |
| 施工方法 | 以清水稀釋，攪拌均勻可即時使用 | | |

說明書編號:127/250430

| | |
|-----------|--|
| 建議施工層數 | 2 層 |
| 稀釋份量 | 按容量比例，每 10 分油漆加入約 1 至 2 份清水稀釋 (10-20%) |
| - 掃塗 / 蘸塗 | |
| 建議施工方法 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 宜於晴朗日子下施工。 2. 施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其他污漬。 3. 重塗舊表面時，必須先清除起粉及鱗片部份。 4. 使用前應攪拌均勻。 5. 在施工後 7 - 8 天油漆才可發揮最佳物理性能。 |
| 注意事項 | <p>在施工過程中，請保持環境溫度不少於 5°C。</p> <p>若濕度高於 85%，不宜施工。</p> <p>施工時，需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境。</p> <p>保護施工鄰近的地方，免受影響。</p> <p>在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語。</p> <p>油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送。</p> <p>油漆罐用後必須蓋緊並貯存於陰涼乾爽地方。</p> |
| 安全資料 | |
| - 誤服 | 立即送傷者求醫，不得誘吐。 |
| - 濺入眼睛 | 以大量清水沖洗及送傷者求醫。 |
| - 皮膚接觸 | 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫。 |
| - 吸入 | 移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫。 |

《香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例》所定的受規管漆料類別：透明：透明木面塗料 (清漆) P10-01；一般顏色：有色清漆 P08-14

揮發性有機化合物含量(即用狀態)：透明：不超過 400 克 / 公升；一般顏色：不超過 275 克 / 公升

備註

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，因此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。

說明書編號:127/250430