

駱駝牌
水性鉛水鐵底漆
AR033

產品簡介

使用範圍	:	此產品適用於鉛水鐵及金屬表面，作底漆之用。
產品介紹	:	駱駝牌水性鉛水鐵底漆，為無毒、無鉛、抗蝕的高效能底漆，適用於各類型鉛水鐵、金屬底材，適合戶外和戶內使用。
特點	:	● 環保 ● 無毒 ● 無鉻 ● 容易使用
標準包裝	:	4 公升 及 18 公升

技術資料

基料	:	丙烯酸乳液
顏色	:	白色
完工表面	:	啞光
計算塗蓋面積	:	以乾膜厚度 25 微米計算，每公升約可塗蓋 12.8 平方米
乾燥時間	指觸乾	: 30 分鐘
	硬 乾	: 1 小時
	重塗時間@25°C	:
	最 短	: 4 小時
	最 長	: 無限制

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。

駱駝牌
水性鉛水鐵底漆
AR033

施工方法

適用稀釋劑	:	清水
清潔溶劑	:	清水
施工方法	:	
層數	:	1 層
掃塗/輾塗	:	可直接使用，如有需要，可加入少量清水稀釋。
噴塗	:	按容量比例，每 10 份油漆加入約 1 份清水稀釋。
	:	使用前應攪拌均勻。
	:	施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其它污漬。重塗舊表面時，須先清除起粉及鱗片部份。
	:	用#400 砂紙輕輕打磨表面。
	:	用有機溶劑清洗表面的油脂。
	:	宜於晴朗日子下施工。
施工條件	:	施工過程中應保持環境不少於 7℃。
	:	施工時需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境。
	:	保護非施工毗鄰的地方，免受影響。
	:	在施工過程中，貼上 “油漆未乾” 的標語。

安全資料

危險品分類	:	非危險品
保質期	:	18 個月
注意事項	:	宜於晴朗日子下施工。
	:	油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送。
	:	於不應用時需把罐蓋密封。
	:	貯存於陰涼乾爽地方。
安全資料	:	誤服：立即送傷者求醫，不得誘吐。
	:	濺入眼睛：以大量清水沖洗及送傷者求醫。
	:	皮膚接觸：立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫。
	:	吸入：移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫。
受規管產品代碼	:	底漆、封固底劑及中層底漆 P10-11
揮發性有機化合物產品含量	:	≤ 200g/ltr

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。