



AquaPro 水性防銹金屬底漆

103 系列

【AquaPro 水性防銹金屬底漆】又可稱為「紅丹」能對金屬表面產生特強防銹能力及特強附著力。此外，更可形成平滑表面，以增加面漆的附著力。

用途	適用於金屬表面
光澤	啞光
顏色	鐵紅
包裝	4 公升/罐
優點	✓ 特強附著力 ✓ 高度抗鹹能力 ✓ 特強防銹及抗水性 ✓ 低 VOC、無味 ✓ 施工簡易
主要成分	聚丁二烯共聚物
乾燥時間	
- 表乾	1 小時
- 硬乾	4 小時
- 重塗時間	最少 4 小時
塗蓋面積	每公升約可塗蓋 10.7 平方米 (以每層乾膜厚度 30 微米計算)。實際塗蓋面積會因底材及施工工藝不同而略有差異。
保質期	12 個月
建議施工層數	1-2 層
稀釋份量	
- 掃塗/ 輾塗	按容量比例，每 10 分油漆加入約 1 至 2 份清水稀釋 (10-20%)
建議施工方法	1. 宜於晴朗日子下施工。 2. 施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其他污漬。 3. 重塗舊表面時，必須先清除起粉及鱗片部份。 4. 使用前應攪拌均勻。 5. 在施工後 7 - 8 天油漆才可發揮最佳物理性能。

說明書編號: 103/190618

葉氏駱駝(香港)有限公司 YIP'S CAMEL (HONG KONG) LIMITED

香港灣仔告士打道77-79號富通大廈27樓

27/F., Fortis Tower, 77-79 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

電話 Tel: (852) 2675 2333

傳真 Fax: (852) 2675 2332

電郵 Email: info@camel.com.hk

網址 Website: <http://www.camel.com.hk>





注意事項

在施工過程中，請保持環境溫度不少於 10°C。
若濕度高於 85%，不宜施工。
施工時，需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境。
保護施工鄰近的地方，免受影響。
在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語。
油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送。
油漆罐用後必須蓋緊並貯存於陰涼乾爽地方。

安全資料

- 誤服
- 濺入眼睛
- 皮膚接觸
- 吸入

立即送傷者求醫，不得誘吐。
以大量清水沖洗及送傷者求醫。
立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫。
移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫。

«香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例»所定的受規管漆料類別：底漆、封固底劑及中層底漆 P10-11

揮發性有機化合物含量(即用狀態)：不超過 200 克/公升

備註

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。

說明書編號: 103/190618

葉氏駱駝(香港)有限公司 YIP'S CAMEL (HONG KONG) LIMITED

香港灣仔告士打道77-79號富通大廈27樓

27/F., Fortis Tower, 77-79 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

電話 Tel: (852) 2675 2333

傳真 Fax: (852) 2675 2332

電郵 Email: info@camel.com.hk

網址 Website: <http://www.camel.com.hk>

